

# Ultra Tex PG (ультра текс ПГ)



DS 09.04.07.01

## ГРУНТОВОЧНАЯ КРАСКА

### ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Грунтовочное средство Ultra-Tex PG - готовая к употреблению акриловая краска, предназначенная для грунтовки основания под штукатурки Ultra-Tex в системе, применяемой на вертикальных поверхностях.

Цвет краски является цветом швов укладываемого узора.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

**Вес упаковки (нетто):** 17,36 кг

**Цвет:** Любой согласно стандартной карте цветов Dryvit.

**Расход:** около 0,2 кг/м<sup>2</sup> на поверхности базового слоя

**ВНИМАНИЕ:** Норма расхода установлена авторизованным исполнителем. Точный расход в большой степени зависит от подготовки основания, техники применения и опыта исполнителя.

### Время высыхания

Около 6 часов при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%.

**ВНИМАНИЕ:** При более низкой температуре и более высокой относительной влажности воздуха, особенно осенью, время высыхания увеличивается.

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность должна быть чистой и ровной (для выравнивания можно использовать массу Genesis).

**ВНИМАНИЕ:** Строго придерживаться Инструкции по установке Dryvit Ultra-Tex DS 09.3.01.

### УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Температура воздуха и основания во время нанесения краски Ultra-Tex PG и в течение последующих 6 часов должна находиться в пределах от +7°C до +30°C. До полного высыхания поверхность следует защищать от дождя.

### ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

Ultra-Tex PG тщательно размешать с помощью низкооборотной дрели (400-500 об/мин).

**ВНИМАНИЕ:** Для размешивания штукатурной массы не следует применять мешалок из алюминия.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовочную краску Ultra-Tex PG наносить при помощи кисти, валика или инструмента для распыления. Наложённый слой должен полностью покрыть окрашиваемую поверхность.

**ВНИМАНИЕ:** Подробная информация содержится в Инструкции по установке Dryvit Ultra-Tex DS 09.04.07.02.

### УСЛОВИЯ И ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в плотно закрытых оригинальных емкостях при температуре +7°C, не более 24 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке. Емкости защищать от повреждений и прямых солнечных лучей.

### ДОПУСК К ПРИМЕНЕНИЮ

Продукт допущен к применению на территории Российской Федерации.

# Ultra Tex PG (ультра текс ПГ)



**ГРУНТОВОЧНАЯ КРАСКА**

---

**DS 09.04.07.01**

СДЕЛАНО В ЕС / ПОЛЬШЕ

ISO 9001

Вышеуказанная информация соответствует спецификациям по установке систем Dryvit и предоставляется в качестве рекомендаций. Dryvit не несет ответственности за работу проектировщика и исполнителя. Для получения новейшей информации просим обращаться в нашу фирму.